

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, обладающий великолепными антикоррозионными свойствами, создан для применения в ремонте легкового и коммерческого транспорта. Отличная наполняющая способность в сочетании с легкой шлифуемостью обеспечивают возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

Dynacoat 2K Epoxy Primer (шлифуемая версия)



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

100:50:40



МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

6



ОБОРУДОВАНИЕ

(С верхним бачком)

1.6-2.0 мм

1.6-2.0 bar



ВЫДЕРЖКИ

5-10 мин



СУШКА

45 минут при 60°C



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Шпатлевки

Грунты

Наполнители

Эмали



ЗАЩИТА

Использование соответствующего респиратора

AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Dynacoat 2K Epoxy Primer (нешлифуемая версия)

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ**

100:50:50

**МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА****ОБОРУДОВАНИЕ**

(верхний бачок)

1.3-1.6 мм

1.7-2.2 bar

**ВЫДЕРЖКА**

20 мин

**СУШКА**

45 минут при 60°C

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Все отделочные покрытия

**ЗАЩИТА**

Использование соответствующего респиратора

AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ	Dynacoat 2K Epoxy Primer Dynacoat Hardener Epoxy Primer Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow	
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	Epoxy Primer : эпоксидные смолы Epoxy Primer Hardener: аминовые смолы Dynacoat thinners: Органические растворители	
ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ	Существующее старое покрытие Полиэфирная и жидкая шпатлевки Сталь, оцинкованная сталь, алюминий Слоистые пластики Дерево, фанера ОЕМ грунты без предварительного шлифования, Достаточно только тщательно обезжирить.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ		
	Существующее покрытие	P280-P320
	Шпатлёвки и жидкая шпатлевка	P280-P320
	Сталь и оцинкованная сталь	P280-P320
	Алюминий	Красный скотч-брайт
	Слоистые пластики	P280-P320
	Дерево, фанера	P180-P220
ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ ПО ОБЪЕМНЫМ ЧАСТЯМ	Шлифуемая версия	
	100 частей	Dynacoat 2K Epoxy Primer
	50 частей	Dynacoat Hardener Epoxy Primer
	40 частей	Dynacoat Thinners
	Мерная линейка D6	
	Нешлифуемая версия	
	100 частей	Dynacoat 2K Epoxy Primer
	50 частей	Dynacoat Hardener Epoxy Primer
	50 частей	Dynacoat Thinners
ВЯЗКОСТЬ	<u>Шлифуемая версия</u>	25 – 30 сек. DC 4 при 20°C.
	<u>Нешлифуемая версия</u>	23 – 27 сек. DC 4 при 20°C.

СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ	Шлифуемая версия	4 часа при 20°C		
	Нешлифуемая версия	6 часа при 20°C		
НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА	Шлифуемая версия	Краскопульт	Дюза	Рабочее давление
	Поддача самотеком		1.6-2.0 мм	1.7-2.2 bar на входе* HVLP max 0.7 на воздушной головке*
	Нешлифуемая версия	Краскопульт	Дюза	Рабочее давление
	Поддача самотеком		1.6-2.0 мм	1.7-2.2 bar на входе* HVLP max 0.7 на воздушной головке*
<i>*Для получения более детальной информации изучите инструкцию на оборудование</i>				
НАНЕСЕНИЕ	Шлифуемая версия	Нанесите 1-3 одинарных слоя с выдержкой 5-10 минут между ними. При температурной сушке, пред ее началом сделайте выдержку 5-10 минут. При нанесении кистью растворитель не добавляется. Нанесите один слой 2K Epoxy Primer в случае последующего нанесения шпатлевки и жидкой шпатлевки		
	Нешлифуемая версия	Нанесите равномерный одинарный мокрый слой, сделайте выдержку 15-20 минут перед нанесение последующего покрытия		
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель			
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	Шлифуемая версия:	30-35 мкм на слой		
	Нешлифуемая версия:	20-25 мкм на слой		
ВРЕМЯ СУШКИ	Полностью сухой	20°C	8 часов	
		60°C	45 минут	
	ИК сушка	Половина мощности	3 минуты	
			Полная мощность	9 минут
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	<u>Шлифуемая версия</u>	При толщине слоя в 1 мкм расход составляет 405 м ² /литр готовой к нанесению смеси		
	<u>Нешлифуемая версия</u>	При толщине слоя в 1 мкм расход составляет 398 м ² /литр готовой к нанесению смеси		
	Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.			
НЕНСЕНИЕ КИСТЬЮ	Если грунт Dynacoat 2K Epoxy Primer будет наноситься то в этом случае добавление растворителя в рабочую смесь не требуется.			
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРАДАЦИЯ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА	R400-R500 для сухого шлифования			
	R800-R1000 для шлифования с водой			

ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ	Нешлифуемая версия	20°C	60°C
	Полиэфирные шпатлевки	45 минут	15 минут
	Жидкая шпатлевка	45 минут	15 минут
	Грунты-выравниватели и акриловая эмаль	30 минут	10 минут
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	Дунасоат акриловая эмаль Дунасоат грунты-выравниватели Дунасоат полиэфирные шпатлевки и жидкая шпатлевка Важно: Не наносите на эпоксидный грунт на травящие грунты!		
ПОКОЛЕРОВКА	Если есть необходимость в колеровке грунта Dynacoat 2K Epoxy Primer, то это возможно сделать 5% тенорами акриловой эмали Dynacoat 2K Topcoat Pro <i>После добавления тонеров акриловой эмали в грунт Dynacoat Epoxy Primer необходимо тщательно перемешать полученную смесь перед добавлением отвердителя и растворителя.</i>		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Срок годности продукта определяется при хранении его в закрытом виде при температуре 20°C. Избегайте резких колебаний температуры.		
СРОК ГОДНОСТИ	Dynacoat 2K Epoxy Primer: 18 месяцев Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 1 год		
VOC	Шлифуемая версия	Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр.	
	Нешлифуемая версия	Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 550 г/литр.	

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

Головная организация

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru